

Deco Primer Micro DP20

Ακρυλικό Λεπτόκοκκο Χαλαζιακό Αστάρι Πρόσφυσης Κονιαμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Ακρυλικό λεπτόκοκκο χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων, μέλος της σειράς οικολογικών προϊόντων βάσεως νερού **DecoMax®**.

Άοσμα φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Χαμηλά σε περιεκτικότητα πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC's)

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Πρωτοποριακή τεχνολογία, υψηλής σκληρότητας και ελαστικότητας προϊόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμογή σε τριμμένη και επιμελώς σκουπισμένη επιφάνεια.

Αραίωση 5 - 20% με απιονισμένο νερό για εφαρμογή με ρολό, πινέλο, και Airless.

Ανακινείστε καλά πριν την εφαρμογή.

Ο υγρός υμένας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 g/m².

Στέγνωμα σε περίπου 2 ώρες από την εφαρμογή ανάλογα με την σχετική υγρασία (0-60% RH), και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος (5^o - 35^oC).

Όσο αυξάνεται η σχετική θερμοκρασία αυξάνεται και ο χρόνος στεγνώματος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικό άπλωμα
- Οικονομική λύση
- Εύκολο στη χρήση
- Υψηλή αντοχή σε τριβή, ακτινοβολία UV
- Υδροφοβικό
- Τυποποιημένο προϊόν
- Φιλικό προς το περιβάλλον

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Δεν αραιώνεται με διαλυτικό.
- Αφαιρέστε το υπολειπόμενο υλικό από τα εργαλεία σας.
- Καθαρίστε τα εργαλεία σας επιμελώς με νερό και σαπουνί αμέσως μετά την χρήση.
- Μην ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση.
- Σφραγίστε καλά το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
- Φροντίστε την ανακύκλωση κενού δοχείου και χαρτοκιβωτίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|----------------------------|---|
| • Μορφή: | Ακρυλικό λεπτόκοκκο χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων. |
| • Αραίωση: | 5 - 20% με νερό. |
| • Απόδοση: | 5 - 7 m ² /l (150 - 200) g/m ² . |
| • Χρόνος Στεγνώματος: | 2 ώρες για την 1η επίστρωση και 2,5 - 3 ώρες για την 2η και 3η επίστρωση. |
| • Θερμοκρασία Αποθήκευσης: | 10 - 35 ^o C. |
| • Θερμοκρασία Εφαρμογής: | 13 - 35 ^o C. |
| • Εφαρμογή: | Ρολό, Πινέλο, Airless. |

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των: 1, 3 και 5kg.